



INTERIÖL

SCHUTZ- UND PFLEGEÖL FÜR INNEN

Eigenschaften

„OWATROL-ÖL“ inside
lufttrocknendes, geruchsarmes und farbloses Kriechöl
wasser- und schmutzabweisend
dringt tief in das Holz ein und schützt von innen
trocknet auch in dicken Schichten dauerhaft elastisch
enthält keinen chemischen Pilzschutz und kein
Schädlingsbekämpfungsmittel
schützt Holz durch Trocknung in der Oberfläche
Betont natürliche Holzmaserung und Holzfarbton
trocknet zu seidenmatten Finish auf
macht Holzoberflächen abwaschbar und pflegeleicht
sehr einfache und schnelle Anwendung

Einsatzgebiete

für alle Holzarten im Innen- und Wohnbereich
für Vollholz und Furnier
für Möbel, Paneele, Türen, Fensterrahmen
für Parkett- und Dielenböden
für Täfelungen, Balken und Profilholz-Verkleidungen
für Küchenarbeitsplatten
für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3 (Sicherheit
von Kinderspielzeug)
auch für Außenanwendung (ohne UV- und Pilz-Schutz)
auch zur Konservierung von Kork-, Terrakotta- und
Steinfußböden

Charakteristik

- **Kurzbeschreibung**
- **Aussehen**
- **Bindemittel**
- **Lösungsmittel**
- **spez. Gewicht bei 18°C**
- **Gebindegrößen**
- **Lagerfähigkeit**
- **Lagerbedingungen**
- **Flammpunkt**
- **Sicherheitshinweise**

lufttrocknendes Holzöl für Innenanwendungen
farblos auf dem Holz, goldfarben transparent in der Dose
„OWATROL-ÖL“ inside
aliphatische Kohlenwasserstoffe
ca. 0,88 g/cm³
1 Liter, 2,5 Liter, 20 Liter, 200 Liter
mind. 3 Jahre
im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den
Kopf stellen; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
> 61°C
siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt
Mit trocknende Ölen getränkte Tücher können sich selbst
entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet
trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Eignung

für alle Holzarten, auch für Harthölzer und Tropenholz
für Kork, Terracotta, aufnahmefähige Natursteine

Verarbeitungsbedingungen

max. 25°C Untergrundtemperatur, keine direkte starke
Sonneneinstrahlung; Tau und hohe Luftfeuchtigkeit
vermeiden

Werkzeug	weiche Flachpinsel, Fellroller, nicht nebelnde Spritzpistole mit kleinster Düse
Verdünnung	ausschließlich unverdünnt anwenden; noch nicht getrocknetes Material kann mit Terpentinersatz entfernt werden
Ergiebigkeit	ca. 5 m ² / Liter bei 2 sättigenden Anstrichen
Trocknungszeit bei 20°C	mind. 12 Stunden, max. 3 Tage (Frischlufzufuhr beschleunigt die Trocknung); Staubtrocken nach: ca. 4 bis 5 Stunden

Anwendung:

a. Vorbereitung

Zu behandelnde Untergründe müssen frei von Altanstrichen, Wachsen und Fetten sowie sauber und trocken sein. Flächen müssen aufnahmefähig sein, da OWATROL INTERIÖL keinen Film bilden soll, sondern IM Untergrund wirken soll. Holz ggfs. trocken anschleifen (mit Körnung 100-120 in Faserrichtung) und mit Spiritus reinigen. Kann durch Zugabe von Kunstharzfarbe / -lasur oder Universalpigmenten eingefärbt werden.

b. Empfehlungen vor der Anwendung

Zur Prüfung der Aufnahmefähigkeit sowie zur Beurteilung der optischen Wirkung empfehlen wir einen Vorversuch an unauffälliger Stelle.

c. Anwendung

OWATROL INTERIÖL nass-in-nass ohne Zwischentrocknung (Intervall ca. 30 bis 60 Minuten) auftragen, bis ein gleichmäßiges seidenmattes Finish entsteht. Für die Behandlung von Holzfußböden empfehlen wir 4 bis 6 Anstriche. Nach dem letzten Anstrich nicht eingezogenes Material wird nach ca. 60 Minuten mit sauberen, nicht fuselnden Lappen verteilt und abgewischt, anderenfalls kann die Oberfläche klebrig bleiben. Ist dieses Intervall überschritten, muss OWATROL INTERIÖL mechanisch, durch Schleifen oder mit einem geeigneten Farbfentferner (z.B. OWATROL PENEPREP oder OWATROL DILUNETT) entfernt werden. Sehr saugfähige Hölzer (neue Möbelfurniere, offenporiges Massivholz, Stirnseiten, Schnittkanten) sollten nach frühestens 12 Stunden ein weiteres Mal behandelt werden. Einzelne, noch aufnahmefähige Stellen mit einem mit OWATROL INTERIÖL getränkten Lappen nachfeuchten. Zur Erzielung eines perfekten Finishes mit 120er Schleifpapier und OWATROL INTERIÖL als Schleifflüssigkeit glätten.

d. Pflege und Instandhaltung

Auffrischen von bereits behandelten INTERIÖL-Flächen (aber auch zur Möbelpflege):
Mit weichen Lappen auftragen, kurz einwirken lassen, trockenpolieren, fertig.

ERGIEBIGKEIT bei 2 Anstrichen:	WERKZEUG	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
5 m²/l	Pinsel Fellrolle Spritzgerät	+35°C +8°C	mind. 12 STUNDEN max. 3 TAGE	TERPENTIN- ERSATZ

Stand: Januar 2005

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – FRANCE Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 – 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.:04193 – 7540-0 Fax: 04193 – 7540-10 info@innoskins.de www.innoskins.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------